

# MÉLANGE SYNTHÉTIQUE ANTIROUILLE

1.776.1000 + 1.778.1000



Produits associés	Code
Diluant	1.911.5610
Diluant	1.991.1205
Diluant	1.921.3215

## > POINTS FORTS

- Laque à accroche directe 1K
- Facile et rapide à appliquer
- Bonne adhérence sur le métal
- Résistant à la corrosion

## A - AIRLESS & AIRMIXTE / B - CONVENTIONNEL & PRESSION



Bien dégraisser avant de peindre. Tous les supports doivent être exempts de toute contamination telle que l'huile, la graisse et la rouille.



Acier nu : P80-120-240 à sec



A- Laque + diluant  
En masse : 1000 + 250-350  
En volume : 7 + 2-3  
B- Laque + diluant  
En masse : 1000 + 200-350  
En volume : 7 + 1,5-3



illimitée



A- Buse : 13-15  
Viscosité : 25-35 s NFT4 à 20°C  
B- Buse : 1,6-1,8 mm  
Viscosité : 25-35 s NFT4 à 20°C



A- 1 voile + 1 couche normale  
B- 2 couches



10-15 minutes



Hors poussière : 10-15minutes  
Manipulable : 4-5 heures  
Durcissement : 24-48 heures  
Recouvrable : 6 jours à 1 mois  
Remarque : possibilité d'ajouter de 10% de durcisseur 9-510 pour accélérer le séchage et améliorer la durabilité



Pour toute information supplémentaire, voir la fiche technique 450b



## Informations

**Rendement théorique:** 6 – 7 m<sup>2</sup>/l prêt à l'emploi pour une épaisseur du film sec de 50 microns

**Épaisseur du film :** 40-50 microns

**Conditionnement :**